


Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support
 EN 10346
 Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture
 XP P 34.301 & EN 10169

Capas / Layers / Couches

- ① Revestimiento / Coating / Finition (150 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (5 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

Descripción general / General description / Description générale

Descripción / Description / Description	
Composición / Composition / Composition	Recto: Imprimación / Primer / Primaire 5 µm & Acabado / Coating / Finition 150 µm Material / Material / Matériau PVC (P) Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande
Opciones / Options / Flexibilités	Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé
Brillo / Brightness / Brillance	30 UB

Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application

Ambientes industriales, marinos, expuestos a vientos de arena e interiores con alto grado de humedad.
 Industrial, marine environment with exposure to sand storms and interiors with high humidity
 Environnements industriels, marines, exposés aux tempêtes de sable et avec d'haute humidité

Prestaciones / Performances / Caractéristiques

Muy Buena resistencia en atmosferas corrosivas	Very good resistance in corrosive environments	Très bonne tenue en atmosphère corrosive
Muy buena flexibilidad	Very good flexibility	Très bonne souplesse
Muy Buena resistencia a la abrasión	Very good resistance to abrasion	Très bonne résistance à l'abrasion

Categoría / Category / Catégorie

Categoría según / Category according to / Catégorie selon	XP P 34.301	EN 10169
Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieure	IV b	CPI4
Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieure	V	RC5 & RUV3 // ΔE ≤ 3 , GR ≥60%

Propiedades / Proprieties / Propriétés

Corrosión / Corrosion / Corrosion	
Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin	500 h
Test tropical / Tropical test / Tropical test	1500 h

Dureza / Hardness / Dureté

Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon)	---
---	-----

Abrasión / Abrasion / Abrasion

Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable	350 litros / liters / litres
Taber / Stiffness test / Taber	30 mg

Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité

Plegado / Folded / Pliage	2T
---------------------------	----

Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu

Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau	C-s2,d0
--	---------

Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques

Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases	Muy bueno / Very good / Très bon
Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques	Bueno / Good / Bon
Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques	Muy débil / Very low / Très faible
Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques	Muy débil / Very low / Très faible
Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés	Débil / Low / Faible

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice. Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.