



**Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur**

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support  
EN 10346  
Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture  
XP P 34.301 & EN 10169

**Capas / Layers / Couches**

- ① Revestimiento / Coating / Finition (25 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (20 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande



**Descripción general / General description / Description générale**

<b>Descripción / Description / Description</b>	
Composición / Composition / Composition	Recto: Imprimación / Primer / Primaire 20 µm & Acabado / Coating / Finition 25 µm Material / Material / Matériau Poliuretano / Polyurethane / Polyuréthane Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande
Opciones / Options / Flexibilités	Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé
Brillo / Brightness / Brillance	20 UB

**Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application**

Ambientes industriales o urbanos intensos, ambientes con humedad alta o marinos.  
Intensive urban and industrial environment, environment with high humidity or marine environment  
Environnements urbains et industriels intenses avec une forte humidité ou marine.

**Prestaciones / Performances / Caractéristiques**

Estabilidad de color y aspecto: Excelente	Stability of color and appearance: Excellent	Stabilité de teinte et d'aspect: Excellente
Resistencia a la corrosión: Excelente	Corrosion resistance: Excellent	Résistance à la corrosion: Excellente
Resistencia a los rayos ultravioleta: Excelente	U.V. resistance: Excellent	Résistance aux ultra-violets: Excellente
Resistencia a la abrasión: Excelente	Abrasion resistance: Excellent	Résistance à l'abrasion: Excellente
Resistencia al rayado: Excelente	Scratching resistance: Excellent	Résistance aux griffures: Excellente
Resistencia a los agentes químicos: Muy buena	Chemical resistance: Very good	Résistance aux agents chimiques: Très bonne
Durabilidad: Muy alta	Durability: Very high	Durabilité: Très haute

**Categoría / Category / Catégorie**

Categoría según / Category according to / Catégorie selon	XP P 34.301	EN 10169
Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieur	IVb	CPI4
Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieur	VI	RC5 & RUV4 // ΔE ≤ 2, GR ≥ 80%

**Propiedades / Properties / Propriétés**

<b>Corrosión / Corrosion / Corrosion</b>	
Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin	750
Test tropical / Tropical test / Tropical test	1500 h

<b>Dureza / Hardness / Dureté</b>	
Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon)	H-F (EN 13523-4)

<b>Abrasión / Abrasion / Abrasion</b>	
Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable	120 litros / liters / litres
Taber / Stiffness test / Taber	40 mg

<b>Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité</b>	
Plegado / Folded / Pliage	2T

<b>Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu</b>	
Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau	A1

<b>Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques</b>	
Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases	Muy bueno / Very good / Très bon
Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques	Bueno / Good / Bon
Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques	Débil / Low / Faible
Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés	Débil / Low / Faible

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europersfil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europersfil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice. Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europersfil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.